

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08313705 A**

(43) Date of publication of application: **29.11.96**

(51) Int. Cl.

G02B 1/10
C03C 17/245
C09K 3/18
C23C 14/08

(21) Application number: **07122818**

(71) Applicant: **SEIKO EPSON CORP**

(22) Date of filing: **22.05.95**

(72) Inventor: **OKANOE ETSUO**
KASAI YOSHIHIKO

(54) ANTI-CLOUDING ARTICLE AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To ensure anti-clouding performance excellent in connective property, stain resistance property and resistance to scorching due to water without deteriorating the optical characteristics or wear resistance of the article by forming a titanium oxide-based layer on the surface of the article.

CONSTITUTION: A titanium oxide-based layer is formed on the surface of an article by vacuum deposition, sputtering, CVD or a sol-gel method. A metal such as Pt is preferably added to the titanium oxide-based layer. By the added metal, a small photoelectrochemical cell is formed, oxidizing power is increased and fog resistance ability is also enhanced. Since titanium oxide having photocatalytic action is allowed to exist on the surface of

the article, even when mist sticks to the surface owing to a temp. or humidity difference, it is readily degraded by natural light and mist causing fogging does not grow. Since titanium oxide itself is harder than resin, the wear resistance of the article is not deteriorated.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-313705

(43) 公開日 平成8年(1996)11月29日

(51) Int.Cl. ^a	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B 1/10			G 0 2 B 1/10	Z
C 0 3 C 17/245			C 0 3 C 17/245	A
C 0 9 K 3/18			C 0 9 K 3/18	
C 2 3 C 14/08			C 2 3 C 14/08	E

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 3 頁)

(21) 出願番号 特願平7-122818
(22) 出願日 平成7年(1995)5月22日

(71) 出願人 000002369
セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(72) 発明者 岡上 悦男
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(72) 発明者 河西 嘉彦
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
(74) 代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

(54) 【発明の名称】 防曇性物品及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 眼鏡レンズ・窓ガラスなどの物品に対し、その表面硬度、反射防止などの光学特性を損なうことなく、持続性に優れた防曇効果をもたせる。

【構成】 物品の表面に酸化チタンを主成分とする層を設ける。

【効果】 酸化チタンを含む層は、薄くても耐摩耗性があるため、耐摩耗性を低下させることなく防曇が実現できる。また、層が薄いため反射防止の光学特性にも大きな影響を与えない。

【特許請求の範囲】

【請求項1】物品表面に酸化チタンを主成分とする層を設けたことを特徴とする防曇性物品。

【請求項2】物品表面に、白金が添加された酸化チタンを主成分とする層を設けたことを特徴とする防曇性物品。

【請求項3】物品表面に真空蒸着法、スパッタ法、CVD法またはゾル・ゲル法により、酸化チタンを主成分とする層を形成することを特徴とする防曇性物品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、防曇性能を有するメガネ・カメラ等のレンズ、または窓ガラス、車のフロントガラス、ヘルメットのシールド、水中メガネ等の物品、または浴室内で使用する鏡等に関するものである。

【0002】

【従来の技術】物品に防曇性能を付与する方法として、従来から次に述べる様な種々の方法がとられている。

【0003】合成樹脂基材自体に界面活性剤を練り込んだり、親水性の単量体を共重合して合成樹脂基材を形成して防曇性能を付与する方法は、特開昭51-107841、特開昭55-102632、特公昭57-31735、特開昭58-160325、特開昭60-141727、特開昭61-114201、特開昭61-114202、特開昭62-2202、特開昭62-2203などに開示されている。

【0004】物品に防曇性能を有するコーティングを施す方法も良く知られ、特公昭45-18972、特公昭50-1710、特開昭52-146791、特開昭53-39347、特開昭55-99930、特開昭55-750、特開昭55-148283、特開昭57-119973、特公昭58-1688、特開昭59-15473、特公昭62-28986、特開平1-249818、特開平2-18048、特開平2-173078、などに開示されている。

【0005】以上に示した方法は、基材自体、あるいは厚いコーティング層に、親水性と吸水性を付与して防曇性能を達成しようとするものである。

【0006】吸水性の悪いガラスなどの無機質に、直接防曇性能を付与する方法として、最表面を処理して親水性または疎水性を持たせる方法や、無機質を多孔性にして吸水性を持たせる方法が知られ、特公昭52-11321、特開昭53-56177、特開昭54-105120、特開昭60-210641、特開昭62-57484、特公平1-58481、特開平2-22341、などに開示されている。

【0007】表面改質の方法としてのグラフト重合は、特開平1-230644、特開平2-38431、特開平4-225301に開示されている。

【0008】以上に示した方法も含め、物品に防曇性能を付与するには、1) 基材に吸水性を持たせる。2) 基材表面を親水性にする。3) 基材表面を疎水性にする。4) 物品の表面温度を高くし、空気中の水分が表面で凝結しない様にする。の4点の方法が過去から提案され、色々な試みがなされている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の方法では次に述べる様な問題点を有していた。

10 【0010】樹脂基材自体や樹脂コーティング層に防曇性能を付与する方法は、防曇性能としては十分な性能が得られるが、親水性・吸水性を持つ樹脂は吸水すると柔らかくなり、非常に傷につき易いものとなっていた。これでは眼鏡レンズなど耐摩耗性が要求される部分に使用した場合、傷によって光学特性が劣化し、実用に耐えられない。さらに、空気中の汚れ、例えばタバコの煙なども吸着し易く、光学物品が着色してしまうなどの欠点もあった。

20 【0011】さらに、これらの方法の最大の欠点は、反射防止層などの光学的特性を向上する為の表面処理を最表面に施すことができないことである。現在広く使用されて、性能の良い反射防止膜は、無機物からなる反射防止膜であり、酸化ケイ素などの無機物に防曇性能を持たせなければならない。

【0012】ガラス表面や無機物表面に防曇性能を付与する方法としては、一般に用いられている界面活性剤を表面に塗布する方法があるが、持続性に問題があり、水によって界面活性剤が容易に脱落してしまう。

30 【0013】そのほかに、ガラス表面や無機物表面に親水性の物質を用いて薄膜を形成し、防曇性能を達成する方法があるが、従来技術に従うとそれらの物質と表面との結合が弱く、簡単にそれらの物質が脱落して長期間防曇性能が維持できなかった。さらに、従来の様に水酸基を露出させることによって親水性を付与した場合、耐水ヤケ性との両立が難しい。

【0014】逆に疎水性を付与する場合、表面に付着した水滴を脱落させるには、水に対する接触角が180°近く必要である。このような物質としてフッ化グラファイトと金属の複合体が知られているが、防曇には今のところ利用できていない。

40 【0015】以上に述べた課題を解決する為に、表面をシランカップリング剤で処理した後、反応性界面活性剤を反応させる方法も提案されているが、反応性界面活性剤の構造によっては十分な防曇効果が得られなかったり、水ヤケ防止との両立が難しかった。

【0016】そこで、本発明は以上の様な問題点を解決し、物品の光学特性、耐摩耗性を低下させることなく、持続性、防汚染性、耐水ヤケ性に優れた防曇性能を有する物品を得ることを目的とする。

50 【0017】

【課題を解決するための手段】本発明の防曇性物品は、物品表面に酸化チタンを主成分とする層を設けたことを特徴とする防曇性物品。

【0018】よく知られているように酸化チタンは、光触媒反応を起こし、光エネルギーを化学エネルギーに変換できる。400nmよりも短波長の光が酸化チタンに吸収されると、酸化チタン表面が強い酸化力を示し、いろいろの化合物が分解される。

【0019】水も例外ではなく分解される。従って、物品の表面に酸化チタンを主成分とする層を設けると、表面に小さな水滴が発生しても紫外線の存在によって瞬時に水滴が分解され、曇の原因となる水滴が成長することがない。

【0020】酸化チタンの層は、酸化チタン単体でもよいが白金などの金属を添加して、小さな光電気化学セルを形成するとより酸化力が増し、防曇の能力も向上する。

【0021】物品表面への層の形成は、色々な方法で行うことができる。薄膜として層を形成する場合、真空蒸着、スパッタ、CVDなどで薄膜を形成しても良いし、ゾル・ゲル法や超微粒子の酸化チタンを含んだ熱硬化型ハードコートで薄膜を形成する事もできる。いずれにしても、物品の表面に酸化チタンを主成分とする層が形成されていれば良い。

【0022】防曇性の付与される物品はどんなものでも良いが、特にレンズ・鏡・窓・ゴーグル・水中眼鏡などの光学物品であれば用途上非常に有効である。

【0023】

【実施例】

【実施例1】予め水酸化ナトリウム溶液(0.1N)に浸漬し、よく水洗、乾燥したジエチレングリコールビスアリルカーボネート製レンズに以下に示すコーティング液をディッピング法で、膜厚が2.5 μ mになる様塗布し、130℃で2時間加熱硬化した。

【0024】(コーティング液の調整)攪拌装置を備えた、反応容器中に、エタノール206g、エタノール分散コロイダルシリカ396g(触媒化成工業株式会社製“オスカル1232”固形分30%)、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシランの部分加水分解物312g、フローコントロール剤0.2g(日本ユニカー(株)製“L-7604”)及び0.05N酢酸水溶液86gを加え、室温で3時間攪をし、コーティング液とした。

【0025】以上のようにして得られたコーティング済みレンズを真空槽内にセットし、真空蒸着法により、基板温度50℃で、樹脂表面に反射防止処理を行った。膜構成は、光学膜厚でレンズ側から、二酸化ケイ素層が $\lambda/4$ 、酸化ジルコニウム層と二酸化ケイ素層の合成膜厚が $\lambda/4$ 、酸化ジルコニウム層が $\lambda/4$ 、最上層の二酸化ケイ素層が $\lambda/4$ とした。(ここで λ は520nm)

次にこの反射防止膜上に酸化チタンの層を5nmほど真空蒸着により設けた。

【0026】得られた物品の防曇性評価方法は“JIS-S4030 眼鏡用くもり止め剤試験方法”の低温部くもり止め性に従って1~4級で評価した。(1級が一番防曇性能が良く、4級が一番悪い。)使用した恒温槽内には自然光が存在するようにした。評価結果は、表1に実施例と比較例まとめて示した。

【0027】

10 【表1】

	評価結果(級)
実施例1	1
実施例2	1
実施例3	1
比較例	4

20

【0028】【実施例2】実施例1でコーティング液の調整を行う際、エタノール分散コロイダルシリカに酸化チタン超微粒子(粒子径8nm)を1g分散させたものを使用した。その後、実施例1と同様にジエチレングリコールビスアリルカーボネート製レンズにコーティング液を塗布し、硬化させた。

30 【0029】【実施例3】通常のソーダガラス板表面を、出力400WのArプラズマで処理を行った後、光CVD法を用いてTiCl₄を表面と反応させた。TiCl₄はガラス表面のSi-OHと固定化反応を示す。この固定化反応と水処理を5回繰り返して5層のTi-O層を持つ固定化チタン酸化物触媒をソーダガラス表面に調整した。

【0030】【比較例】実施例1で最上層の酸化チタンの層を設ける前のサンプルを比較例とした。

【0031】

40 【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、物品表面に光触媒作用を持つ酸化チタンが存在することになり、温度差・湿度差によって表面に微小な水滴が付着しても自然光によってすぐに分解して、曇の原因となる水滴が成長する事なく防曇が達成できる。また、酸化チタン自体が樹脂と比較して硬いため、物品の表面に使用しても物品の耐摩耗性を低下させることがない。さらに、酸化チタンの層は薄くても光化学反応効果があるため反射防止の光学特性に大きな影響を与えることなく表面に形成することができる。